MAPESTONE TM

CEMENTOVÉ STŘEDNĚVRSTVÉ SNADNO ZPRACOVATELNÉ LEPIDLO S OBSAHEM TRASU PRO POKLÁDKU PŘÍRODNÍHO KAMENE, KTERÝ NEMÁ SKLON K TVORBĚ SKVRN A JE ROZMĚROVĚ STÁLÝ, VHODNÉ PRO LEPENÍ PŘÍRODNÍHO LOMOVÉHO KAMENE, PRO VELKOFORMÁTOVÝ PŘÍRODNÍ KÁMEN S NEPRAVIDELNOU TLOUŠŤKOU, PRO TLOUŠŤKY LOŽNÉ VRSTVY OD 5 DO 20 MM, K POUŽITÍ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU

Oblasti použití: cementové tenkovrstvé a silnovrstvé lepidlo vhodné pro pokládku kamene, který je rozměrově stálý a nemá sklon k tvorbě skvrn, s nepravidelnou tloušťkou stejně jako keramických dlažeb, desek, dlažeb z terakoty a zdiva z betonových bloků. **Příprava podkladu:** MAPESTONE TM je možné nanášet na tradiční cementové podklady, nevytápěné cementové nebo anhydridové potěry, beton vyzrálý nejméně 6 měsíců, omítku a kamenné zdivo. Ve zvláštních případech jako jsou podklady vystavené vysoké teplotní zátěži, vytápěné podlahy, prvky z prefabrikovaného betonu a beton vyzrálý pouze 3 měsíce, stejně jako tuhé desky z tvrzené pěny, velkoformátové obkladové prvky (> 40 x 40 cm), fasády a balkony, přidat 2,5 kg ISOLASTICU (nahraďte 50 % záměsové vody ISOLASTICEM). Podklady musí být čisté, rovné, zbavené nesoudržných částic, mastnoty, oleje. Rubová strana přírodního kamene musí být čistá a zbavená jakýchkoli materiálů, který by mohly narušit přídržnost (prach, koroze nebo piliny). **Příprava směsi:** nasypte 25 kg pytel MAPESTONE TM do nádoby obsahující cca 5 litrů čisté vody a míchejte nízkootáčkovým míchacím zařízením, až vznikne homogenní směs a bez hrudek. Ve výše uvedených zvláštních případech se doporučuje před smícháním připravit záměsovou tekutinu y 2,5 kg ISOLASTICU a 2,5 l vody. Namíchanou směs nechte 3-5 minut odstát, znovu promíchejte a nanášejte. Spotřeba lepidla závisí na podkladu, formátu obkladového prvku a způsobu aplikace. Výsledná pasta MAPESTONE TM je zpracovatelná cca 3 h (při +23°C). Dlažby lze spárovat a jsou pochůzné po cca 24 hodinách.

Nanášení: aby bylo dosaženo lepší přídržnosti, naneste nejprve stěrkou na podklad tenkou vrstvu lepidla. Následně „čerstvý do čerstvého“ naneseme zubovou stěrkou požadované množství. Před pokládkou přírodního kamene, se musí MAPESTONE TM vždy aplikovat také na rubovou stranu přírodního kamene, aby byl zajištěn dokonalý kontakt. Mírně točivým pohybem s přítlakem instalujte přírodní kámen. Dlažby nalepené MAPESTONE TM nesmí být nejméně 24 hodin vystaveny dešti a nejméně 3 dny silnému slunečnímu svitu a mrazu. **Čištění:** dokud je výrobek ještě čerstvý, je možné ho umýt vodou; po vytvrzení ho lze odstranit pouze mechanicky. **Spotřeba:** cca 14 kg/m² a cm tloušťky vrstvy. **Skladování:** 12 měsíců v původním uzavřeném obalu a suchém prostředí. Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice 2003/53/EC. **Likvidace:** Prázdné obaly lze zlikvidovat, pokud nejsou děravé. Vytvrzený výrobek se musí likvidovat jako průmyslový odpad. Další informace najdete v materiálovém a Bezpečnostním listu. VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY. **CHRAŇTE PŘED VLHKEM!**