792/7.99

DMA 2000

UNIVERZÁLNÍ ODBEDŇOVACÍ PROSTŘEDEK S CHEMICKÝM I FYZIKÁLNÍM ÚČINKEM

OBLAST POUŽITÍ

Odbedňovací prostředek na ocelové, hliníkové a plastové formy (z epoxidové a fenolové pryskyřice, polyesterů, polyuretanů).

TYPICKÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ

Používá se pro usnadněné odbedňování
- Prefabrikovaného betonu
- Propařovaného betonu
- Betonu litého do plastových forem
- Betonu litého do cementových a sádrových forem
- Betonu litého do kovových forem

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

DMA 2000 se skládá ze speciálně vybraných olejů, inhibitorů koroze a speciálních přísad, vyvinutých ve výzkumných laboratořích firmy MAPEI. **DMA 2000** má fyzikální účinek jako běžné odbedňovací prostředky, které uvolňují beton z forem, a chemický účinek díky reakci s cementovou pastou při styku s formami, která vytváří velmi tenkou izolační vrstvu. Chemické vlastnosti **DMA 2000** spolehlivě zaručují efektivní oddělení dvou prvků.



DMA 2000 má proto tyto výhody:
- Lepší konečnou úpravu povrchu;
- Nedochází k zaprášení povrchu;
- Nevznikají skvrny od maziv, ani u bílého cementu;
- Snadnější čištění forem;
- Jednoduché, nenákladné nanášení.

DOPORUČENÍ

- Neřeďte **DMA 2000** vodou.
- Neřeďte **DMA 2000** rozpouštědly nebo jinými oleji.
- Pro odbedňování drsných dřevěných forem použijte odbedňovací prostředek DMA 1000.

POKYNY PRO POUŽITÍ

DMA 2000 je připraven k přímému použití.

Nanášení
Nastříkejte **DMA 2000** pomocí čerpadla s tryskou na čisté, suché formy. Má-li být dosaženo účinného odbednění forem, nepřekračujte doporučené dávkování, protože by mohlo dojít k vytváření jemného prachu na povrchu, což by negativně ovlivnilo konečnou úpravu.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí, použité pro nanášení **DMA 2000**, lze vyčistit rozpouštědly (etylalkoholem, atd.).

SPOTŘEBA

Kovové formy:	20-25 g/m^2
Plastové formy:	20-25 g/m^2
Dřevěné formy:	35-40 g/m^2

BALENÍ

DMA 2000 se dodává v sudech po 200 litrech a 23 kg a 4,5 kg.
Na přání lze výrobek dodat i v cisternách po 1000 litrech nebo volně ložený.





Nanášení DMA 2000 stříkáním nebo štětkou



UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.

LIKVIDACE

Nelikvidovat spolu s domovním odpadem. Zbytky produktu nevylévat do kanalizace. Zbytky **DMA 2000** likvidovat ve spolupráci s odbornou firmou oprávněnou likvidovat speciální odpad.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Při práci používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně kůže (pracovní oděv, pracovní rukavice s nepropustným povrchem) a k ochraně očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a jsou-li poškozeny, je třeba je ihned vyměnit. Častá výměna oděvu je nutná, aby nedošlo k exposici z potřísněných míst. Při dávkování do míchačky je nutno zabezpečit, aby přípravek nemohl vstříknout do očí.
Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc:

- Při zasažení pokožky omýt postižené místo proudem vody a mýdlem, ošetřit reparačním krémem
- Při zasažení očí neprodleně vymývat proudem čisté vlažné vody při násilně rozevřených očních víčkách nejméně 10 minut, neodezní-li podráždění očí v krátké době, vyhledat lékařskou pomoc
- Při požití nevyvolávat zvracení, vypláchnout ústa, vypít 1/2 l vody a vyhledat lékařskou pomoc
- Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch

Při vážnějším poškození zdraví konzultovat s TIS: Klinika nemocí z povolání, Vyšehradská 49, 128 21 Praha, tel. nepřetržitě: 02 - 29 38 68, 02 - 24 91 54 00

TECHNICKÁ DATA

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU	
Konzistence	plastická tekutina
Barva	jantarově žlutá
Měrná hmotnost	870 ± 10 kg/ m3 při +23°C
Obsah sušiny	100%
Viskozita dle Brookfielda, 1 hřídel, 50 otáček	40 ± 5 cPs při +23°C
Odbedňovací účinek	chemicko - fyzikální
Skladovatelnost	12 měsíců v originálním uzavřeném balení
Zdravotní závadnost podle EEC 88/379	Ne
Hořlavost	Ne
Celní třída	3403 99 90
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Příprava	výrobek je připraven k přímému použití
Nanášení	nízkotlaké čerpadlo s tryskou

internet: http://www.mapei.cz
e-mail: info@mapei.cz

Centrála a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.
Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC
tel. 585 224 580, fax 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.
Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice
tel. 251 619 817, fax 251 081 919