MAPEI

Elastocolor Primer

Rozpouštědlová penetrace pro elastocolor

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

ELASTOCOLOR primer je čirá tekutina tvořená syntetickými pryskyřicemi ve speciálním rozpouštědle. Je určen k zajištění co nejvyšší přídržnosti akrylového nátěru ELASTOCOLOR k betonovému podkladu. Receptura byla vyvinuta v laboratořích MAPEI.
ELASTOCOLOR primer proniká do struktury savých podkladů a zaručuje optimální isolaci a přídržnost naneseného nátěru.
Na podklad ošetřený nátěrem ELASTOCOLOR primer se další nátěry nanášejí až po jeho úplném vyschnutí, t.j. po cca 5-6 hod. při 20°C.
Alternativní použití ELASTOCOLORu primer je rovněž jako ochranný nástřik čerstvě položených cementových hmot k zamezení nadměrného odparu vody.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- Příprava povrchu nových betonových fasád a konstrukcí před použitím nátěrové hmoty ELASTOCOLOR.
- Impregnace betonových konstrukcí sanovaných hmotami řady MAPEGROUT před provedením nátěru ELASTOCOLOR.
- Impregnace savých podkladů (cementové omítky, přísadami zušlechtěné tenkovrstvé omítky, dřevotříska, beton).
- Zvýšení přídržnosti nátěru ELASTOCOLOR k podkladům tvořeným původními nátěry, které samy mají vyhovující přídržnost k podkladu.
- Ochranný nástřik na čerstvě sanovaných plochách železobetonových konstrukcí proti nadměrnému odparu vody.
- Ochranný nástřik čerstvě zhotovených průmyslových podlah z materiálů s cementovým pojivem proti nadměrnému odparu vody.

UPOZORNĚNÍ

- ELASTOCOLOR primer je dodáván připraven k použití. Nesmí se dále ředit vodou ani rozpouštědly.
- ELASTOCOLOR primer se nesmí nanášet na vlhké podklady.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu:
Podklad musí být kompaktní a čistý. Musí být zbaven prachu a nesoudržných částí, olejů, zbytků původních nátěrů nebo lepidel. Čištění je vhodné provádět pískováním, pískováním s vodou nebo čistou tlakovou vodou. Čištění horkou tlakovou vodou je vhodné tehdy, vyskytují-li se na povrchu oleje nebo tuky. Po očištění je nutno nechat plochu vyschnout.

Příprava materiálu:
ELASTOCOLOR primer je připraven k použití. V žádném případě se nedoporučuje ho dále ředit vodou nebo rozpouštědly.

Nanášení výrobku:
ELASTOCOLOR primer se nanáší obvyklými způsoby bez zvláštních opatření. K nanášení je vhodné použít štětec, váleček nebo i stříkací zařízení. Pro účinnou penetraci stačí nanést jen jednu vrstvu. Nanášení dalších nátěrů lze provádět až po vyschnutí penetrace.
Zpracovávání penetračního nátěru ELASTOCOLOR primer lze provádět při teplotách prostředí v rozmezí +5 až +35°C.
ELASTOCOLOR primer se nesmí nanášet hrozí-li bezprostředně déšť. V uzavřených prostorách je nutno zajistit dobré větrání.

Elastocolor Primer

Čištění
Pracovní nářadí lze čistit před zaschnutím ELASTOCOLOR primer nitroředidlem nebo etylalkoholem.

SPOTŘEBA
50 až 150 g/m^2 dle poresity podkladu.

SKLADOVÁNÍ
ELASTOCOLOR primer je nutno skladovat na suchém zastřešeném místě v uzavřeném originálním obalu při teplotě +5 až +30°C.

BALENÍ
ELASTOCOLOR primer se dodává v plechovkách s 10 kg produktu.

UPOZORNĚNÍ
Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.

BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ
Zabraňte požití přípravku!
Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku.
Rozpouštědlový základní nátěr ze syntetických polymerů.
Při zpracovávání a při míchání noste vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Při nebezpečí postříkání, např. při práci nad úrovní hlavy atd. noste ochranné brýle.
Při zasažení pokožky opláchněte pokožku důkladně vodou.
Při zasažení očí vypláchněte oči proudem vody a poraďte se s lékařem. Při nevolnosti vyhledejte lékaře.
Při náhodném požití ihned vyhledejte lékaře a předložte mu obal výrobku, na němž je uvedeno složení výrobku.
V uzavřených prostorech se musí dbát na dobré větrání.

LIKVIDACE
Nelikvidovat společně s domovním odpadem. Nevylévat do výlevky nebo do WC. Nechat zlikvidovat službou pro sběr speciálního odpadu podle zákona o speciálním odpadu.

TECHNICKÁ DATA (TYPICKÉ HODNOTY)

Barva	bezbarvý, čirý
Konsistence	nízkoviskózní kapalina
Objemová hmotnost	960 kg/m^3
Viskosita, nádobka Ford 4	15" 1"
Obsah sušiny	12 %
Hořlavost	ANO
Toxicita dle normy CEE 88/379	viz bezpečnostní list
Skladovatelnost	min. 12 měsíců v pův. obalech, při teplotě +5 až +30°C
ÚDAJE PRO ZPRACOVÁNÍ	
Doba schnutí	5-6 hodin při +20°C
Možnost nanášení dalších nátěrů	po 5-6 hodin při +20°C
Teplota prostředí při zpracování	+5 až +35°C
Spotřeba	50 až 150 g/m^2

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192
tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519
tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

Internet: http://www. mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz

MAPEI®

CERTIQUALITY No. 250/2
CERTIQUALITY No. 00 0983 S.J.
Sistema di Gestione Ambientale Mapei ISO 14001 Stabilimento di Mediglia CERTIBSCO N.1230
This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme Registration N° I-S-000019.
Responsible Care