407/9.98

# MAPEFOAM

## POLYETYLENOVÁ PĚNOVÁ ŠŇŮRA S UZAVŘENÝMI PÓRY PRO DIMENZOVÁNÍ PROFILU DILATAČNÍCH SPAR

### OBLASTI POUŽITÍ

**MAPEFOAM** lze použít pro svislé i vodorovné spáry v interiéru a exteriéru. **MAPEFOAM** je určen pro správné dimenzování spár v betonových průmyslových podlahách, v podlahách z keramických dlaždic nebo přírodního kamene před jejich vyplněním elastomerovým tmelem. **MAPEFOAM** lze použít rovněž pro dimenzování spár mezi prefabrikovanými panely, mezi nosnými konstrukcemi atd.

### TYPICKÁ POUŽITÍ

1. Podlahové spáry
2. Těsnění prafbrikátů

### TECHNICKÝ POPIS

**MAPEFOAM** je zhotoven z polyetylenové pěny s uzavřenými póry. Nepohlcuje vodu a jeho vlastnosti jsou stabilní. Pružnost **MAPEFOAMu** umožňuje jeho použití jako podložky pro těsnicí tmel a jeho nepřilnavý povrch umožňuje snadnou roztékavost těsnicí hmoty.

### DOPORUČENÍ

Používejte vždy šňůru **MAPEFOAM** s průměrem, který je větší než šířka spáry, která má být utěsněna. Např. pro spáry s šířkou od 12 do 13 mm použijte **MAPEFOAM** s průměrem 15 mm.



### NÁVOD K POUŽITÍ

Před uložením šňůry **MAPEFOAM** se ujistěte, že jsou hrany spáry dokonale čisté a zbaveny úlomků. K čištění použijte vysavač s vhodně dimenzovanými adaptéry. **MAPEFOAM** s vhodným průměrem by měl být do spáry vtlačen s mírným přítlakem. Nejlepších výsledků se dosahuje používáním šňůry **MAPEFOAM**, jejíž průměr je poněkud větší než šířka spáry, která má být těsněna. Potom je nutno spáru vyplnit vhodným pružným tmelem z nabídky sortimentu MAPEI.

**Upozornění:**
Šířka a hloubka spár by měla být určena podle předpokládaného pohybu, modulu pružnosti těsnicího tmelu a typu podlahy.

### BALENÍ

**MAPEFOAM** se dodává v těchto průměrech a baleních:

| | |
|---|---|
| ∅6 mm | po 2500 m |
| ∅10 mm | po 1150 m |
| ∅15 mm | po 550 m |
| ∅20 mm | po 350 m |
| ∅25 mm | po 200 m |
| ∅30 mm | po 160 m |

### UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za indikativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.

MAPEI

**TECHNICKÁ DATA**

| | |
|---|---|
| Barva<br>Objemová hmotnost<br>Zdravotní závadnost EC L88/379 | šedá<br>40 kg/m$^3$<br>ne |
| Odolnost proti podélné trakci<br>Odolnost proti příčné trakci<br>Podélné protažení<br>Pružnost<br>Odolnost proti rozpouštědlům<br>Odolnost proti přetvoření<br>Rozměrová stálost<br>Tepelná odolnost<br>Nasákavost | 40 MPa<br>31 MPa<br>15%<br>10%<br>dobrá<br>vynikající<br>vynikající<br>od -40°C do +80°C<br>nulová |

**internet: http://www.mapei.cz**
**e-mail: info@mapei.cz**

**Centrála a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.**
**Smetanova 192, 772 00 OLOMOUC**
**tel. 585 224 580, fax 585 227 209**

**Pobočka a prodejní sklad: MAPEI s.r.o.**
**Pod vodovodem 4/519, 158 00 PRAHA 5 - Jinonice**
**tel. 251 619 817, fax 251 081 919**