MAPEI

Plastimul Primer

Živičný jednosložkový bezrozpouštědlový základní nátěr pro Plastimul 1K a Plastimul 2K

353/7.2000

OBLAST POUŽITÍ
Základní nátěr používaný při těsnění stavebních objektů živičnými nátěry **PLASTIMUL 1K**, **PLASTIMUL 2K** nebo **2K super**. Použití v interiéru a exteriéru na stěny a podlahy.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
PLASTIMUL PRIMER je snadno zpracovatelná, jednosložková živičná emulze.
PLASTIMUL PRIMER rychle schne a dá se snadno znovu zpracovat.
PLASTIMUL PRIMER váže na sebe prach, zlepšuje přilnavost dalších nátěrů.
PLASTIMUL PRIMER neobsahuje rozpouštědla, je ekologický a dá se snadno zpracovávat.
PLASTIMUL PRIMER je přilnavý na suchých a mírně vlhkých površích.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
- **PLASTIMUL PRIMER** nezpracovávejte při teplotách pod
- +5°C a nad +30°C.
- **PLASTIMUL PRIMER** nenanášejte na mokré podklady.
- **PLASTIMUL PRIMER** nezpracovávejte při dešti.
- Zabraňte působení vlhkosti na rubovou stranu.
- Nenanášejte na staré živičné podklady nebo nátěry.
- **PLASTIMUL PRIMER** není vhodné používat jako samostatný nátěr.
- Těsnění v oblasti sloupů se stříkající vodou, na něž je nanesena omítka nebo nátěr, provádějte pružnou těsnicí hmotou **MAPELASTIC**. V oblasti připojení by měl být **PLASTIMUL** nanášen na **MAPELASTIC** s přesahem minimálně 10 cm.
- **PLASTIMUL PRIMER** neřeďte rozpouštědly a nemíchejte s jinými cementy a plnivy.

POKYNY PRO POUŽITÍ
Příprava podkladu
Jako podklad je vhodný beton podle DIN 1045, omítka MG III podle DIN 18550, zdivo s podříznutými spárami podle DIN 1053 z příčně děrovaných cihel, plných cihel, vápenopískových tvárnic, dutých tvárnic z betonu a lehkého betonu, pórobetonu a tvárnic bednění z betonu.
Podklady musí být pevné, nosné a zbavené dělicích látek (dělicích prostředků, prachu, nečistot atd.).
Podklad musí být savý. Může být mírně vlhký, ale nesmí být mokrý.
Na podkladu nesmí být ostřiny nebo nerovnosti s ostrými hranami (např. přesahy malty, betonu, zapuštění kamene atd.).
Přesahující hrany a zahloubení musí být odstraněny.
Vnitřní rohy musí být před těsněním zaobleny výžlabkem o průměru 4-5 cm.
Výžlabek může být zhotoven rychle tuhnoucí cementovou maltou **MAPEGROUT RAPID**.
Musí být zabráněno působení vlhkostních účinků na rubovou stranu v důsledku stavební vlhkosti a srážkové vody. Lze mu zabránit mezidobými nátěry základu těsnicí hmotou **IDROSILEX PRONTO**.
Nerovnosti a vadná místa v základu musí být vyrovnána omítkou MG III nebo tmelením **NIVOPLANem**.
Staré nátěry na dehtovém základě musí být odstraněny.

Příprava podkladu
Jako podklad je vhodný beton, omítky nebo zdivo (cihly děrované i plné, lehké zdicí prvky, betonové tvárnice, pórobeton apod.)
Podklad musí být pevný, nosný, savý a zbavený trhlin a dělicích látek (dělicích prostředků, prachu, nečistot atd.).
Podklad musí být savý. Může být mírně vlhký, ale ne mokrý.
Musí být zbaven ostrých výstupků a nerovností s ostrými

Plastimul Primer

hranami (např. přesahů malty, betonu, zapuštění z kamene atd.). Přečnívající hrany a vyhloubení musí být odstraněny.
Vnitřní rohy musí být před prováděním těsnicích prací zaobleny do poloměru 2 cm. Požadovaný fabion lze zhotovit rychle tuhnoucí cementovou hmotou **MAPEGROUT rychletuhnoucí**.
Je nutno zabránit účinkům vlhkosti na podklad. Lze tomu zabránit např. dvojitým nátěrem těsnicí hmotou **Idrosilex Pronto**.
Nerovnosti a dutiny místa v základu musí být vyrovnány omítkou nebo tmelením **Nivoplanem**.
Všechny původní nátěry musí být předem z podkladu odstraněny.

Nanášení
PLASTIMUL PRIMER se nanáší na podklad štětcem.
PLASTIMUL PRIMER musí do doby nanášení **PLASTIMULu 1K** , popř. **PLASTIMULu 2K** vyschnout. Silně savé podklady v případě potřeby předem navlhčete do matné vlhkosti a **PLASTIMUL PRIMER** zřeďte cca. 10% vody.

Čištění
Ruce a pracovní nástroje lze v čerstvém stavu snadno omýt dostatečným množstvím vody. Ve vytvrzeném stavu lze odstranit pouze mechanicky nebo rozpouštědlem.

SPOTŘEBA
Spotřeba činí dle drsnosti podkladu mezi 200 až 300 g/m^2.

BALENÍ
Plastové nádoby po 30 litrech (t.j. 30 kg).

Bezpečnostní opatření
Při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranný oděv, při nebezpečí postříkání noste ochranné brýle.
Čerstvý materiál ihned odstraňte opláchnutím vodou a mýdlem.
Zaschlý materiál opatrně odškrábejte a opláchněte vodou a mýdlem.
Při zasažení očí vypláchněte oči proudem vody a ihned vyhledejte očního lékaře.
Při nevolnosti nebo při náhodném požití ihned vyhledejte lékaře a předložte mu obal výrobku nebo technický list s uvedením složení výrobku .
Další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

SKLADOVÁNÍ
PLASTIMUL PRIMER je skladovatelný v uzavřených nádobách při chladném počasí (chráněno před mrazem) po dobu minimálně 12 měsíců.

LIKVIDACE
Nádoby zcela vyprázdněte.
Nádoby a zbytky výrobku se likvidují podle pokynů našeho poradce pro likvidaci, popř. podle místních předpisů.

UPOZORNĚNÍ
Výše uvedené údaje platí pouze jako všeobecné pokyny. Pracovní podmínky, které my nemůžeme ovlivnit a množství rozmanitých materiálů vylučuje uplatňování nároků, vyplývajících z těchto údajů.
V případě pochyb doporučujeme provést dostatečné množství vlastních zkoušek.
Lze poskytnout záruku na neměnící se kvalitu našich výrobků.

TECHNICKÁ DATA

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU (A + B)	
Konzistence	kapalná, mírně tixotropní
Barva	černá
Objemová hmotnost	1000 kg/m^3
Hodnota pH	cca 9
Skladovatelnost	v uzavřených, původních obalech, v chladu a chráněno před mrazem je výrobek skladovatelný po dobu min. 12 měsíců
Značení dle	
GGVS	nejde o nebezpečný náklad
VbF	odpadá
GefStoffV	nejde o produkt s povinným značením
Celní značení	2715 00 00
Údaje pro použití (při 23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)	
Teplota při zpracování	od +5°C do +30°C teploty podkladu
Vlastnosti podkladu	suchý až matně vlhký
Nanášení dalšího nátěru	po vytvrzení

Plastimul Primer

Centrála a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
772 00 OLOMOUC, Smetanova 192
tel.: 585 224 580, fax: 585 227 209

Pobočka a prodejní sklad: **MAPEI s.r.o.**
158 00 PRAHA 5 Jinonice, Pod vodovodem 4/519
tel.: 251 619 817, fax: 251 081 919

Internet: http://www. mapei.cz
E-mail: info@mapei.cz

MAPEI®

CERTIQUALITY No. 2592 MAPEI S.p.A. - ITALY
CERTIQUALITY No. 00 0083 SJ MAPEI - CZECH REPUBLIC
Sistema di Gestione Ambientale Mapei ISO 14001 Stabilimento di Mediglia CERTIBOO N.1230
EC ECO MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME Stabilimento di Mediglia
This site operates under an environmental management system. Its environmental performance is disclosed to the public in compliance with EMAS, the European Community Eco Management and Audit Scheme Registration N° I-S-000619.
Responsible Care