MAPEI

# Silancolor Primer

## Izolační primer na bázi silikonových pryskyřic ve vodní disperzi

### OBLASTI POUŽITÍ

**Silancolor Primer** je základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice ve vodní disperzi, který se používá pro sjednocení savosti podkladu před nanesením barevného nátěru **Silancolor Pittura**.
**Silancolor Primer**, spolu s barevnou povrchovou úpravou **Silancolor Pittura** tvoří nátěrový systém pro interiéry/exteriéry, který zajišťuje ochranu zděných a jiných podkladů před agresivními chemickými vlivy, UV zářením a vlhkostí obecně tak, že udržuje neměnnou propustnost vodních pár z podkladu a současně zajišťuje jeho vysokou vodonepropustnost, což nelze dosáhnout s použitím jiných tradičních nátěrových systémů.

**Některé oblasti použití**
**Silancolor Primer** se používá jako základní nátěr pro přípravu povrchů stěn před nanesením povrchové úpravy **Silancolor Pittura** pro sjednocení savosti podkladu a zvýšení jeho přídržnosti k podkladním vrstvám.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

**Silancolor Primer** je základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice ve vodní disperzi s vysokou schopností penetrace do podkladu.

**Silancolor Primer** sjednocuje savost podkladu a zvyšuje přídržnou nátěru **Silancolor Pittura** k podkladu.

**Silancolor Primer** pomáhá zpevnit a ukotvit prachové částice na povrchu omítek určených k ošetření nátěrem.

**Silancolor Primer** je bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla a proto může být aplikován i v uzavřených nebo málo větraných prostorách.

### ZPŮSOBY POUŽITÍ

**Příprava podkladu**
Nové povrchy, které jsou určeny k nátěru nebo lokální opravy provedené maltou musí být vyzrálé, dokonale čisté, soudržné a suché.

Pečlivě odstraňte z povrchu veškeré zbytky olejů, mastnot a nesoudržných částic.

Utěsněte případné trhliny a opravte veškeré poškozené části betonu maltami řady **Mapegrout**.

Uzavřete porézní povrch a vyrovnejte všechny nerovnosti podkladu s použitím malt **Monofinish**, nebo **Mapefinish**.
Po vyschnutí naneste na podklad **Silancolor Primer**.

**Příprava výrobku**
**Silancolor Primer** je připraven k okamžitému použití.

**Nanášení výrobku**
Před použitím **Silancolor Primer** promíchejte; nanášejte běžnými způsoby, tzn. štětcem, válečkem, nebo nástřikem.

Po aplikaci chraňte před deštěm po dobu nejméně 12 hodin.

**Silancolor Primer** nechte zaschnout 24 hodin před nanášením nátěru **Silancolor Pittura.**

**Bezpečnostní předpisy pro přípravu a použití na stavbě**
Dojde-li ke kontaktu s očima, důkladně je vymyjte vodou a vyhledejte lékaře.

# Silancolor Primer

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Silancolor Primer** na kovové povrchy.
- Nenanášejte **Silancolor Primer** při teplotě nižší než +10°C.
- Nenanášejte **Silancolor Primer** na vlhké povrchy.

**Čištění**
Štětce, válečky nebo nářadí pro nástřik (bezvzduchové) lze před vyschnutím **Silancoloru Primer** očistit vodou.

## SPOTŘEBA
100 ÷ 150 g/m2.

## BALENÍ
**Silancolor Primer** se dodává v plastových kanystrech 10 kg.

## SKLADOVÁNÍ
Skladujte na suchém místě, daleko od zdrojů tepla, při teplotě mezi +5°C a +30°C.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY

## UPOZORNĚNÍ
*Shora uvedené údaje a předpisy, přestože odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze považovat v každém případě pouze za typické a informativní a musí být podpořeny bezchybným zpracováním materiálu; proto je nutné před vlastním zpracováním posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.*

**Informace o tomto výrobku jsou k dispozici na požádání**

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

| | |
|---|---|
| **POPIS** | |
| **základní nátěr na bázi silikonové pryskyřice ve vodní disperzi** | |
| **POUŽITÍ** | |
| **Nanáší se jaké základní vrstva na zděné a betonové povrchy pro sjednocení savosti podkladu a zlepšení přídržnosti barevného nátěru Silancolor Pittura k podkladu.** | |
| **SPECIFIKACE VÝROBKU** | |
| **Vzhled:** | kapalina |
| **Obsah sušiny (%):** | 12 |
| **Objemová hmotnost (g/m$^3$):** | cca 1,01 |
| **Teoretická výtěžnost:** | 6-10 m$^2$/kg |
| **Klasifikace nebezpečných látek podle Směrnice 99/45/CE** | žádná |
| **PŘÍPRAVA** | |
| **Silancolor Primer je připraven k okamžitému použití. Před nanesením doporučujeme Silancolor Primer pouze promíchat.** | |
| **VYSYCHÁNÍ** | **na vzduchu** |
| **Technologická přestávka před dalším nátěrem:** | 12-24 hodin |

Silancolor Primer

MAPEI®

## MAPEI GROUP MÁ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ (Kvality, Ochrany životního prostředí a Bezpečnosti)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIQUALITY No 250 | | | | | CERTIQUALITY No 6853 | CERTIQUALITY No 3358 | ITC No. 03 0063 SJ |
| MAPEI S.p.A. - ITALY | | | | | MAPEI CORP - U.S.A. | MAPEI FAR EAST Pte Ltd MAPEI MALAYSIA SDN BHD | MAPEI s.r.o.- CZECH REP. |
| CERTIQUALITY No 1517 | QMI No 004157 | DNV No 94-OSL-AQ-6236 | | | DNV No. 12026-2002 AQ-BUD-TGA | IRAM No AR-QS-688 | CERTIQUALITY No 5776 |
| MAPEI FRANCE | MAPEI INC - CANADA | RESCON MAPEI AS - NORWAY | | | MAPEI Kft. - HUNGARY | MAPEI ARGENTINA S.A. | MAPEI SUISSE SA |